

Wydanie 7  
Data wydania: 24.04.2019

## Supravil Express 6000

### OPIS

Klej winylowy odporny na działanie wody zgodnie z normą EN205-2003 D3. Po dodaniu 5% utwardzacza CTZ 2000 wiązanie klejowe spełnia po upływie 7 dni normy określone w EN 204/205 dla klasy D4. Oznaczenie emisji formaldehydu metodą komorową wg PN-EN 717-1:2016, jest niższe niż emisja naturalna z drewna i wynosi 0.008 ppm (0,011 mg/m<sup>3</sup>); dla porównania emisja formaldehydu z drewna dębowego wynosiła 0.010 ppm (0,013 mg/m<sup>3</sup>).

### ZASTOSOWANIE

Supravil Express 6000 jest odpowiednim produktem do klejenia drewna litego, MDF, okleinowanych na zimno lub na gorąco, również przy pomocy pras z wysoką częstotliwością. Jest także przeznaczony do klejenia laminatów z płytą wiórową i MDF, gdzie wymagana jest odporność na działanie wody. Może być wykorzystany do klejenia finisz parkietu, okien, drzwi, mebli kuchennych i łazienkowych.

### WŁASNOŚCI

WYGLĄD:	biała ciecz
SUCHA POZOSTAŁOŚĆ:	50-51%
LEPKOŚĆ BROOKFIELD RVT 23°C (20 g/min.obr.5)	12000-15000 mPa*s
GĘSTOŚĆ	ok. 1,05 g/cm <sup>3</sup>
TRWAŁOŚĆ w 20°C	ok. 6 miesięcy
Min. temperatura tworzenia filmu:	+ 5 °C
pH 23°C (ISO 2115)	2,5 - 3,5
<b><u>Z UTWARDZACZEM CTZ 2000 (lub SU500)</u></b>	
ŻYWOTNOŚĆ KLEJU w 20°C	8 godz.
MIN. TEMPERATURA ROBOCZA:	+ 5 °C

### OPTYMALNE WARUNKI PRACY

TEMPERATURA DREWNA, OTOCZENIA I KLEJU	18 - 22°C
WILGOTNOŚĆ DREWNA	9 - 12%
WILG. WZGL. OTOCZENIA	65 - 75%
ILOŚĆ NAŁOŻENIA	150 - 300g/m <sup>2</sup>
CZAS OTWARTY W 20°C	7 -9 min.
DŁUGOŚĆ TRWANIA DOCISKU 20°C	20 - 30 min.

### NAKLADANIE

Walcami, pędzlem, łopatką, natryskowo.

UWAGA: Nie należy stosować materiałów wykonanych z żelaza.

### ISTOTNE UWAGI

***W celu uzyskania klejenia w klasie EN204-205 D4, należy nałożyć klej na dwa klejone elementy, w ilości nie mniejszej niż 80 - 150 g/m<sup>2</sup> na każdą stronę.***

### OPAKOWANIA

Wiaderka 25/20 kg; paletopojemniki 1000 kg; luzem – cysterny do 28 ton. Utwardzacz: 0.5 kg, 60 kg  
PRODUKT PRZECHOWYWAĆ W TEMP. NIE NIŻSZEJ NIŻ 10°C. UNIKAĆ MROZU.

### BEZPIECZEŃSTWO

Produkt nie został sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny. Karta charakterystyki dostępna na życzenie.